

## Procedimiento Tratamiento de pisos

### Paso 1 "Preparación de Superficie"

Tanto para pisos nuevos o ya encerados, aplicar "Removedor de Cera Potenciado" diluido 1:5 (1 parte de producto por 5 de agua), idealmente utilizar máquina lavadora de pisos con pad rojo.

Si existiesen manchas de pintura aplicar diluyente en forma localizada y enjuagar.

Es muy importante que una vez aplicado el "Removedor de Cera Potenciado" enjuagar con abundante agua, hasta que no existan restos de espuma.

En el caso de percibir restos de suciedad en el fragüe aplicar ácido muriático (solo en fragüe) y luego enjuagar con agua.

Para retirar el agua del enjuague, utilizar barreagua, también se puede usar paños con carro porta-mopa que tenga recipiente de agua limpia y sucia, esto con el objeto de evitar utilizar agua sucia en el enjuague.

Dejar secar el piso completamente

### Paso 2 "Aplicación Sello acrílico"

Una vez que el piso está limpio y seco, aplicar "Sello acrílico" con mopa, rodillo de esponja o brocha, los que deberán estar limpios y secos.

Aplicar producto directo (no diluir con agua), dejar secar mínimo 15 minutos.

Se recomienda aplicar solo una capa de producto y considerar una nueva aplicación según necesidad o gusto en el brillo deseado.

### Paso 3 "Mantenimiento"

Mantener el piso según necesidad con "Mantenedor de Pisos", diluido 1:50 (1 parte de producto por 50 de agua).

Se aplica con mopa o trapero humedecido. Durante el resto del tiempo mantener con mopa seca avión, paño o trapero seco con el objeto de retirar el polvo.

Nota: Este producto no es un incrementador de brillo, solo cumple la función de retirar manchas y mantener el piso sin causar daño en la capa de cera aplicada.